

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| MODELE: <b>GRACE GREEN</b>                                                       |
| FORMAT: <b>7,5x30 Rvto</b>                                                       |
| ÉPAISSEUR(mm):                                                                   |
| DATE: <b>16/06/2023</b>                                                          |
| CODE: <b>027.890.0110.02769</b>                                                  |
| GROUPE: <b>GROUPER BIII UNE-EN 14411 Annexé L / SASO ISO 13006:2018 Annexé L</b> |
| TYPE DE TUILE: <b>GL</b>                                                         |
| PIECE DE FINITION: <b>BRILLANT</b>                                               |
| FAMILLE: <b>CARREAUX DE MUR EN PÂTE BLANCHE</b>                                  |
| NOMBRE DE GRAPHIQUES:                                                            |



| TEST |                     | VALEUR                                                 |                      |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
|      | UNE-EN ISO 10545-2  | CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES                       | SATISFAIT À LA NORME |
|      | UNE-EN ISO 10545-3  | ABSORPTION D'EAU                                       | 16%                  |
|      | UNE-EN ISO 10545-4  | RÉSISTANCE À LA FLEXION - FORCE DE RUPTURE             | 600-900 N            |
|      |                     | RÉSISTANCE À LA FLEXION - RÉSISTANCE À LA FLEXION      | 15-25 N/mm2          |
|      | UNE-EN ISO 10545-8  | DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE                          | <7,0 x 10-6 °C-1     |
|      | UNE-EN ISO 10545-9  | RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE                           | RÉSISTE              |
|      | UNE-EN ISO 10545-11 | RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE                             | RÉSISTE              |
|      | UNE-EN ISO 10545-13 | CHEMICAL RESISTANCE - CHLORURE D'AMMONIUM 100 G/L      | A                    |
|      |                     | CHEMICAL RESISTANCE - L'HYPOCHLORITE DE SODIUM 20 MG/L | A                    |
|      |                     | CHEMICAL RESISTANCE - ACIDE HYDROCHLORIQUE 3%          | SATISFAIT À LA NORME |
|      |                     | CHEMICAL RESISTANCE - ACIDE CITRIQUE 100 G/L           | SATISFAIT À LA NORME |
|      |                     | CHEMICAL RESISTANCE - HYDROXYDE DE POTASSIUM 30 G/L    | SATISFAIT À LA NORME |
|      | UNE-EN ISO 10545-14 | RÉSISTANCE AUX TACHES - AGENT VERT EN HUILE LÉGÈRE     | 5                    |
|      |                     | RÉSISTANCE AUX TACHES - SOLUTION IODE DANS L'ALCOOL    | 5                    |
|      |                     | RÉSISTANCE AUX TACHES - HUILE D'OLIVE                  | 5                    |

## Déclaration de Conformité CE:

[https://www.pamesa.com/ERP/4.0/empresas/151/045/ficheros/t00030006/111/DdP\\_DoP\\_N001CPR2013.pdf](https://www.pamesa.com/ERP/4.0/empresas/151/045/ficheros/t00030006/111/DdP_DoP_N001CPR2013.pdf)

DÉPARTEMENT TECHNIQUE  
PAMESA CERÁMICA