

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| MODELE: <b>GRACE BLUE</b>                                                        |
| FORMAT: <b>7,5x30 Rvto</b>                                                       |
| ÉPAISSEUR(mm):                                                                   |
| DATE: <b>16/06/2023</b>                                                          |
| CODE: <b>027.890.0111.02769</b>                                                  |
| GROUPE: <b>GROUPER BIII UNE-EN 14411 Annexe L / SASO ISO 13006:2018 Annexe L</b> |
| TYPE DE TUILE: <b>GL</b>                                                         |
| PIECE DE FINITION: <b>BRILLANT</b>                                               |
| FAMILLE: <b>CARREAUX DE MUR EN PÂTE BLANCHE</b>                                  |
| NOMBRE DE GRAPHIQUES:                                                            |



| TEST                       | VALEUR                                                                          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UNE-EN ISO 10545-2</b>  | CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES <b>SATISFAIT À LA NORME</b>                    |
| <b>UNE-EN ISO 10545-3</b>  | ABSORPTION D'EAU <b>16%</b>                                                     |
| <b>UNE-EN ISO 10545-4</b>  | RÉSISTANCE À LA FLEXION - FORCE DE RUPTURE <b>600-900 N</b>                     |
|                            | RÉSISTANCE À LA FLEXION - RÉSISTANCE À LA FLEXION <b>15-25 N/mm2</b>            |
| <b>UNE-EN ISO 10545-8</b>  | DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE <b>&lt;7,0 x 10-6 °C-1</b>                        |
| <b>UNE-EN ISO 10545-9</b>  | RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE <b>RÉSISTE</b>                                     |
| <b>UNE-EN ISO 10545-11</b> | RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE <b>RÉSISTE</b>                                       |
| <b>UNE-EN ISO 10545-13</b> | CHEMICAL RESISTANCE - CHLORURE D'AMMONIUM 100 G/L <b>A</b>                      |
|                            | CHEMICAL RESISTANCE - L'HYPOCHLORITE DE SODIUM 20 MG/L <b>A</b>                 |
|                            | CHEMICAL RESISTANCE - ACIDE HYDROCHLORIQUE 3% <b>SATISFAIT À LA NORME</b>       |
|                            | CHEMICAL RESISTANCE - ACIDE CITRIQUE 100 G/L <b>SATISFAIT À LA NORME</b>        |
|                            | CHEMICAL RESISTANCE - HYDROXYDE DE POTASSIUM 30 G/L <b>SATISFAIT À LA NORME</b> |
| <b>UNE-EN ISO 10545-14</b> | RÉSISTANCE AUX TACHES - AGENT VERT EN HUILE LÉGÈRE <b>5</b>                     |
|                            | RÉSISTANCE AUX TACHES - SOLUTION IODE DANS L'ALCOOL <b>5</b>                    |
|                            | RÉSISTANCE AUX TACHES - HUILE D'OLIVE <b>5</b>                                  |

### Déclaration de Conformité CE:

[https://www.pamesa.com/ERP/4.0/empresas/151/045/ficheros/t00030006/111/DdP\\_DoP\\_N001CPR2013.pdf](https://www.pamesa.com/ERP/4.0/empresas/151/045/ficheros/t00030006/111/DdP_DoP_N001CPR2013.pdf)

DÉPARTEMENT TECHNIQUE  
PAMESA CERÁMICA