



SPÉCIFICATIONS

Essence :	Chêne
Produit :	O'TANTIK Borde
Épaisseur :	14 mm
Largeur :	190 mm
Longueur :	680 à 1900 mm
Parement de bois noble :	3 mm / Chêne européen
Support :	3 plis âme lattée peuplier
Colis :	2,888 m2
Type :	Contrecollé monolame
Couleur :	Fumé, Cognac

Texture :	Vieilli, bosselé, raboté main
Finition :	Huilé
Choix :	Rustique CD (traces d'aubier possible, noeuds sains rebouchés maxi 40mm, nuances de teintes tolérées, fentes rebouchées et tons foncés)
Chanfreins :	4 chanfreins
Système d'assemblage :	Drop lock
Type d'installation pose conseillée :	Flottante (DTU 51.11) ou Collée en plein (DTU 51.2)
Salle de bain :	NON Compatible
Sol chauffant :	Compatible sur sol chauffant basse température non réversible pose collée



CONTRE-COLLÉ



CLICK À PLAT
FLOTTANTE
OU COLLÉE



CHANFREIN



FINITION
HUILÉE



SOL
CHAUFFANT
SI COLLÉ



VEILLI
RABOTÉ
MAIN



SALLE DE
BAIN

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Densité :	545kg/m3
Classement au feu :	Dfl-s1
selon norme NF-EN-14342	
Niveau d'humidité :	8 - 11%
Émission de formaldéhyde	E1

Emissions COV :	A
Résistance thermique :	0,086 m2° k/W
Durabilité biologique :	Classe 1
Résistance aux chocs :	Moyenne

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Pour Parquet Huilé

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

