



UPEC



EN 14411 NORME D'ESSAI		VALEUR PRESCRITE DE LA NORME	VALEUR MOYENNE GRESPOR
 CARACTERISTIQUES MESURABLES NP EN ISO 10545-2	DIMENSION LINEAIRES	$\Delta \pm 0,6\%$ Max ± 2 mm	$\pm 0,2\%$
	ORTHOGONALITÉ	$\Delta \pm 0,5\%$ Max ± 3 mm	$\pm 0,3\%$
	RECTITUDE DES CHANTS	$\Delta \pm 0,5\%$ Max $\pm 1,5$ mm	$\pm 0,2\%$
	PLANEITÉ	$\Delta \pm 0,5\%$ Max ± 2 mm	$\pm 0,2\%$
	EPAISSEUR	$\Delta \pm 0,5\%$ Max $\pm 0,5$ mm	$\pm 0,3\%$ *
			*SAUF 60x60cm $\pm 0,4$ mm
 NP EN ISO 10545-3	ABSORPTION D'EAU EN %	$E \leq 0,5\%$	$\leq 0,1\%$
 NP EN ISO 10545-4	REFLEXION A LA FLEXION EN N MODULE D RUPTURE N/mm ²	$(< 7,5 \text{ mm}^2) \geq 700 \text{ N}$ $(\geq 7,5 \text{ mm}^2) \geq 1300 \text{ N}$	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$ (7.5mm) $\geq 1500 \text{ N}$ (9.5mm) $\geq 2100 \text{ N}$ (7.8mm) $\geq 1600 \text{ N}$ (10mm) $\geq 2200 \text{ N}$ (8.3mm) $\geq 1800 \text{ N}$ (10.5mm) $\geq 2200 \text{ N}$ (8.7mm) $\geq 1900 \text{ N}$ (11mm) $\geq 3300 \text{ N}$ (9.0mm) $\geq 2000 \text{ N}$ (12.0mm) $\geq 3700 \text{ N}$ (9.2mm) $\geq 2100 \text{ N}$ (14.0mm) $\geq 5000 \text{ N}$ $\geq 45 \text{ N/mm}^2 / \geq 460 \text{ kg/cm}^2$ V.Moyenne Grespor : 52 N/mm^2
 NP EN ISO 10545-6	RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE	CARREAU NON ÉMAILLÉ $\leq 175 \text{ mm}^3$	130 mm^3
 NP EN ISO 10545-7	RÉSISTANCE À L'ABRASION DE SURFACE	CARREAU ÉMAILLÉ - A INDIQUER LA CLASSIFICATION DE L'ABRASION	INDIQUER POUR CHAQUE RÉFÉRENCE
 NP EN ISO 10545-8	DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE ($\times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$)		$\leq 7 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
 NP EN ISO 10545-9	RÉSISTANCE AUX ÉCARTS THERMIQUES		RESISTANT
NP EN ISO 10545-11	RÉSISTANCE TRESSAILLAGE	EXIGENCE POUR LES CARREAUX ÉMAILLÉS	GARANTIE
 NP EN ISO 10545-12	RÉSISTANCE AU GEL	NE DOIT PAS PRÉSENTER D'ALTERATIONS CONSIDÉRABLES DE LA SURFACE	RESISTANT
 NP EN ISO 10545-13	RÉSISTANCE AUX PRODUITS D'ENTRETIEN MENAGERS ET PRODUITS CHIMIQUES POUR PISCINE	MINIMUM CLASS B	GARANTIE
 NP EN ISO 10545-13	RÉSISTANCE AUX ACIDES ET BASES DE FAIBLE/ HAUTE CONCENTRATION	A INDIQUER LA CLASSIFICATION A RESISTANCE AUX ACIDES ET BASES DE FAIBLE CONCENTRATION / FACULTATIF POUR LA RESISTANCE AUX ACIDES ET BASES DE HAUTE CONCENTRATION	A CONFIRMER
 NP EN ISO 10545-14	RÉSISTANCE AUX TACHES	CARREAUX ÉMAILLÉS - MIN CLASSE 3 CARREAUX NON ÉMAILLÉS : DECLARER VALEUR	GARANTIE $\geq$ CLASSE 2
 NP EN ISO 10545-15	LIBÉRATION DE CADMIUM ET PLOMB	POUR SURFACES SPÉCIALES (EX. PLAN DE TRAVAIL DE CUISINE)	ESSAI SUR DEMANDE
 DIN 51130 / 51097 / ENV 12633/ BS7976-2	ANTI GLISSE**	ESSAI SUR DEMANDE	R9



AUCUNE RECLAMATION NE SERA ACCEPTÉE APRES LA POSE DU CARRELAGE

** TESTS EFFECTUES PAR DES LABORATOIRES EXTERIEURS ACCREDITES A LA DISPOSITION DE TOUTE PERSONNE INTERESSEE AUPRES DE NOS BUREAUX. PAVIGRES EST DISPONIBLE POUR CONFIRMER DANS SES LABORATOIRES LES CARACTERISTIQUES D'UN LOT DE MARCHANDISES ACHETÉES SUR DEMANDE.



Carreaux céramiques pour revêtements de sol

Statut : Frabricant
Raison Sociale : PAVIGRES CERAMICAS SA
Adresse : Apartado 42 - 3781 - ANADIA- Portugal

Produits de la gamme/série GRESPOR/TECNICO pour le fabricant PAVIGRES CERAMICAS SA

Seul le site internet du CSTB fait foi, pour vérifier les classements UPEC indiqués, merci de consulter le site www.cstb.fr

(1) S : Satisfaisant selon essai normalisé - NR : Non revendiqué

ANTI GLISSE

CHAMPS OPÉRATIONNELS AVEC RISQUE DE GLISSE (TEST EN SURFACE INCLINÉE).

DIN 51130
ZONA INDUSTRIAL | INDUSTRIAL AREA | POLIGONO INDUSTRIAL | ZONE INDUSTRIELLE | GEBERBEREICH

	$\geq 6^\circ - 10^\circ$	$\geq 10^\circ - 15^\circ$	$\geq 15^\circ - 27^\circ$	$\geq 27^\circ - 35^\circ$	$\geq 35^\circ$
	R9	R10	R11	R12	R13

XP P 05-010
METHODE (HUILE - PIEDS CHAUSSÉS)

	$\geq 6^\circ - 10^\circ$	$\geq 10^\circ - 20^\circ$	$\geq 20^\circ - 27^\circ$	$\geq 27^\circ - 35^\circ$	$\geq 35^\circ$
	PC 6	PC 10	PC 20	PC 27	PC 35

DIN 51097
ZONA "PÉ DESCALÇO" | BARE-FOOT AREA | ZONA "PIE DESNUDO" | ZONE "PIED-NU" | "BARFUSS" BEREICH

	$\geq 12^\circ$	$\geq 18^\circ$	$\geq 24^\circ$
	A	B	C

XP P 05-010
METHODE (EAU - PIEDS NUS)

	$\geq 6^\circ - 12^\circ$	$\geq 12^\circ - 18^\circ$	$\geq 18^\circ - 24^\circ$	$\geq 24^\circ$
	PN 6	PN 12	PN 18	PN 24

LES ANGLES D'INCLINAISON INDICUÉS SONT EXCLUSIVEMENT POUR L'ATTRIBUTION DES COMPARATIFS AVEC LES ANGLES D'INCLINAISON DE PENTES/RAMPES

FICHE ÉDITION 2020

PAVIGRES FRANCE - 16 rue Jacuée 75012 PARIS

Tél 01 47 70 48 48

R.C.S PARIS B 352 318 935

SIRET 352 318 935 00058

APE 4673A - N° INTRACOMMUNAUTAIRE FR03 352 318 935

