

**Caratteristiche Tecniche / Technical Specifications**  
**UNI EN 14411 / ISO 13006 - ALL. G - ISO 10545 Standards**

**CERAMICHE PIEMME**  
 FLOOR AND MORE

**HOMEY**

|                                       |                            |                                         |                                                                           |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensioni nominali (cm x cm):</b> | <b>consultare catalogo</b> | <b>Spessore (mm) / Thickness (mm):</b>  | <b>consultare catalogo / consult catalogue</b>                            |
| Nominal sizes (cm x cm):              | consult catalogue          | <b>Gruppo prodotto / Product Group:</b> | <b>Allegato G - B<sub>IA</sub> - UGL / Annex G - B<sub>IA</sub> - UGL</b> |

| Caratteristica tecnica<br>Technical characteristic | Metodo di prova<br>Test method | Requisito per le dimensioni nominali N ≥ 15 cm<br>Requirement for nominal size N ≥ 15 cm | Valore medio<br>Mean value<br><b>CERAMICHE PIEMME</b><br>FLOOR AND MORE |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                         |                                |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--|
| Lunghezza e larghezza / Lenght and width                                                                                                                                                                                                                                       | ISO 10545-2                                                                                                                                                      | ± 0,6 % (max ± 2,00 mm)<br>Rett./Rect.: ± 0,3 % (max ± 1,00 mm)                         | Conforme<br>In accordance                                               |                                |               |  |
| Spessore / Thickness                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  | ± 5 % (max ± 0,50 mm)                                                                   |                                                                         |                                |               |  |
| Rettilineità dei lati / Straightness of sides                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | ± 0,5 % (max ± 1,50 mm)<br>Rett./Rect.: ± 0,3 % (max ± 0,80 mm)                         |                                                                         |                                |               |  |
| Ortogonalità / Rectangularity                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | ± 0,5 % (max ± 2,00 mm)<br>Rett./Rect.: ± 0,3 % (max ± 1,50 mm)                         |                                                                         |                                |               |  |
| Planarità superficie / Surface flatness                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  | ± 0,5 % (max ± 2,00 mm)<br>Rett./Rect.: ± 0,4 % (max ± 1,80 mm)                         |                                                                         |                                |               |  |
| Assorbimento acqua / Water absorption<br>Water absorption (%)                                                                                                                                                                                                                  | ISO 10545-3                                                                                                                                                      | Ev ≤ 0,5 %                                                                              | Ev ≤ 0,1 %                                                              |                                |               |  |
| Sforzo di rottura (S)<br>Breaking strenght (S)                                                                                                                                                                                                                                 | ISO 10545-4                                                                                                                                                      | S > 1300 N (Spessore / Thickness ≥ 7,5 mm)<br>S > 700 N (Spessore / Thickness < 7,5 mm) | Conforme / In Accordance<br>(S > 12000 N (Spessore/Thickness = 20 mm))  |                                |               |  |
| Resistenza alla flessione<br>Modulus of rupture                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  | R > 35 N/mm <sup>2</sup> (Medio/Average)                                                | R > 45 N/mm <sup>2</sup> (Medio/Average)                                |                                |               |  |
| Resistenza all'urto<br>Impact resistance                                                                                                                                                                                                                                       | ISO 10545-5                                                                                                                                                      | COR > 0,55 (Coeff. restituzione)<br>COR > 0,55 (Coeff. restitution)                     | Conforme<br>In accordance                                               |                                |               |  |
| Resistenza all'abrasione profonda<br>Resistance to deep abrasion                                                                                                                                                                                                               | ISO 10545-6                                                                                                                                                      | < 175 mm <sup>3</sup>                                                                   | < 140 mm <sup>3</sup>                                                   |                                |               |  |
| Coeff. Dilatazione termica lineare 20-100°C<br>Coeff. Linear thermal expansion                                                                                                                                                                                                 | ISO 10545-8                                                                                                                                                      | Valore dichiarato<br>Declared value                                                     | 6,7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>                                   |                                |               |  |
| Resistenza agli sbalzi termici<br>Thermal shock resistance                                                                                                                                                                                                                     | ISO 10545-9                                                                                                                                                      | Prova superata<br>Test passed                                                           | Resistente<br>Resistant                                                 |                                |               |  |
| Resistenza al gelo<br>Frost resistance                                                                                                                                                                                                                                         | ISO 10545-12                                                                                                                                                     | Prova superata<br>Test passed                                                           | Resistente<br>Resistant                                                 |                                |               |  |
| Resistenza ai prodotti chimici<br>acidi e basi a basse concentrazioni/alte concentrazioni<br>prodotti chimici d'uso domestico e additivi per piscina<br>Resistance to chemicals<br>low/high concentrations of acids and alkalis<br>household chemicals and swimming pool salts | ISO 10545-13                                                                                                                                                     | Valore dichiarato<br>Minimo Classe B<br><br>Declared value<br>Minimum Class B           | NAT - SILK - ANTISLIP<br><br>LA<br>A<br><br>LA<br>A                     |                                |               |  |
| Resistenza alle macchie<br>Resistance to staining                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  | ISO 10545-14                                                                            | Minimo Classe 3 / Valore dichiarato<br>Minimum Class 3 / Declared value | NAT - SILK - ANTISLIP<br><br>5 |               |  |
| Resistenza allo scivolamento *<br>Slip Resistance                                                                                                                                                                                                                              | EN 16165 C (ex Din 51130)<br>EN 16165 A (ex Din 51097)<br>ANSI A326.3:2022 (DCOF)<br>D.M.236/89 (B.C.R.A.)<br>BS EN 16165:2021 Annex C<br>AS/NZS 4586-13 Annex A |                                                                                         | NAT                                                                     | SILK                           | ANTISLIP      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  | Valore dichiarato / Declared Value                                                      | R10                                                                     | \                              | R11           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  | Valore dichiarato / Declared Value                                                      | B                                                                       | \                              | A+B+C         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  | Valore dichiarato / Declared Value                                                      | Wet DCOF>0,42                                                           | Wet DCOF>0,42                  | Wet DCOF>0,42 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  | μ > 0,4 (Wet / Dry)                                                                     |                                                                         | \                              |               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  | PTV > 36 (low slip risk)                                                                | Wet/Dry>36                                                              | \                              | Wet/Dry>36    |  |
| Declared classification                                                                                                                                                                                                                                                        | P3                                                                                                                                                               | \                                                                                       | P4                                                                      |                                |               |  |
| Conduttività termica<br>Thermal conductivity                                                                                                                                                                                                                                   | UNI EN 12524                                                                                                                                                     | /                                                                                       | λ = 1,3 W / m²K                                                         |                                |               |  |
| Variazione dei colori alla luce<br>Light and colour fastness                                                                                                                                                                                                                   | DIN 51094                                                                                                                                                        | /                                                                                       | Nessuna variazione / No variations                                      |                                |               |  |
| Reazione al fuoco<br>Fire reaction                                                                                                                                                                                                                                             | UNI EN 13501-1                                                                                                                                                   | /                                                                                       | A1 <sub>FL</sub> (Classe / Class)                                       |                                |               |  |

ELENCO DELLE SERIE CERTIFICATE E CLASSIFICAZIONI DISPONIBILI A RICHIESTA - LIST OF CERTIFIED SERIES AND CLASSIFICATIONS AVAILABLE UPON REQUEST  
 LISTE DER GEPRÜFTEN SERIE UND KLASIFIZIERUNGEN AUF ANFRAGE ERHÄLTICH - LISTE DES SERIES CERTIFIÉES ET DES CLASSEMENTS DISPONIBLES SUR DEMANDE

\* Trattandosi di normative nazionali, i metodi di prova, i requisiti e le classificazioni variano da paese a paese. Il valore atteso della resistenza allo scivolamento della produzione di Industrie Ceramiche Piemme SpA può variare in base al lotto produttivo. Specifica documentazione è disponibile su richiesta.

\* Test methods, requirements and classifications differ from country to country, according to the national regulations. The expected value of the slip resistance of Industrie Ceramiche Piemme SpA production may vary depending on the production batch. Specific documents are available upon request.

\* Les méthodes d'essai, les réquisitions et les classifications changent de pays à pays, selon les réglementations nationales. La valeur attendue de la résistance au glissement de la production d'Industrie Ceramiche Piemme SpA peut varier en fonction du lot de production. Des documents spécifiques sont disponibles sur demande.

\* Prüfmethode, Anforderungen und Klassifizierungen unterscheiden sich je nach landesspezifischen Vorschriften von Land zu Land. Der erwartete Wert der Rutschfestigkeit der Produktion von Industrie Ceramiche Piemme SpA kann je nach Produktionscharge variieren. Spezifische Dokumente sind auf Anfrage erhältlich.

