

COLLAFEU COLLE CARTOUCHE DE 310ML RÉF 125252

GEB



Code GEB : 125252
Code EAN : 3283981252522

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Colle mastic réfractaire d'étanchéité, prête à l'emploi, à base de silicates alcalins et de charges réfractaires sans amiante pour les collages soumis à de fortes températures.

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Largeur	69 mm
Hauteur	230 mm
Poids	638 g
Teinte	Beige
Type de produit	Colle mastic
Gamme	PROPFEU
Durée de la garantie	36 mois
Domaine d'application	Maison individuelle Petit collectif
Support d'application	Métal Fibre de verre Laine de roche
Fonction du produit	Collage
Type de pose/fixation	à coller
Utilisation	Fixation de produits réfractaires fibreux.
Code douane SH8	38160000
Mentions d'avertissement	Attention
Mentions de danger	H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
Mentions de mise en garde	P264 - Se laver ... soigneusement après manipulation. P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 - Tenir hors de portée des enfants. P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facile P103 - Lire l'étiquette avant utilisation.
Livraison	Oui

Enlèvement

Oui

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)

La Fiche de Données de Sécurité (FDS) est le document de référence établi par le fabricant de la substance ou du mélange pour la communication et la prévention des risques chimiques (dangers pour la santé et l'environnement, moyens de protection et mesures à prendre en cas d'urgence).

Elle est disponible depuis [ce lien](#) ou en suivant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable



AVANTAGES PRODUIT

Tenue en température jusqu'à 1100 °C

Ne coule pas

Facilement applicable au couteau ou à la cartouche

Excellente adhérence sur plusieurs types de matériaux

CONSEILS D'UTILISATION

L'adhérence n'est pas optimale tant que le matériau n'est pas cuit.