


# JOINT CSC®



**CSC®**  
**pour chauffage**  
**air, huile, fuel**

**Fibres synthétiques + liant élastomère nitrile**

## **LIMITES D'UTILISATION** *(valeurs non associées)*

- *Température maxi.* 180 °C
- *Température en continu* 120 °C
- *Température mini.* - 150 °C
- *Pression* 40 bar

## **QUALITÉS**

- *Bon serrage mécanique.*

## **PROPRIÉTÉS PHYSIQUES**

- *Densité : 1,70 g/m<sup>3</sup>*
- *Compressibilité ASTM F 36 J : 10 %*
- *Reprise élastique ASTM F 36 J : 50 %*
- *Perméabilité aux gaz DIN 3535 : 0,08 mg/s.m*

