


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODELE:	AT.MIST PERLA
FORMAT:	25x70
ÉPAISSEUR(mm):	8.5
DATE:	29/11/2022
CODE:	002.185.0037.03679
GROUPE:	GROUPER BIII UNE-EN 14411 Annexe L / SASO ISO 13006:2018 Annexe L
TYPE DE TUILE:	GL
PIECE DE FINITION:	MATE
FAMILLE:	CARREAUX DE MUR EN PÂTE ROUGE
NOMBRE DE GRAPHIQUES:	11



TEST		VALEUR
UNE-EN ISO 10545-2	CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES	SATISFAIT À LA NORME
UNE-EN ISO 10545-3	ABSORPTION D'EAU	16%
UNE-EN ISO 10545-4	RÉSISTANCE À LA FLEXION - FORCE DE RUPTURE	600-900 N
	RÉSISTANCE À LA FLEXION - RÉSISTANCE À LA FLEXION	15-25 N/mm2
UNE-EN ISO 10545-8	DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE	<7,0 x 10-6 °C-1
UNE-EN ISO 10545-9	RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE	RÉSISTE
UNE-EN ISO 10545-11	RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE	RÉSISTE
UNE-EN ISO 10545-13	CHEMICAL RESISTANCE - CHLORURE D'AMMONIUM 100 G/L	A
	CHEMICAL RESISTANCE - L'HYPOCHLORITE DE SODIUM 20 MG/L	A
	CHEMICAL RESISTANCE - ACIDE HYDROCHLORIQUE 3%	SATISFAIT À LA NORME
	CHEMICAL RESISTANCE - ACIDE CITRIQUE 100 G/L	SATISFAIT À LA NORME
	CHEMICAL RESISTANCE - HYDROXYDE DE POTASSIUM 30 G/L	SATISFAIT À LA NORME
UNE-EN ISO 10545-14	RÉSISTANCE AUX TACHES - AGENT VERT EN HUILE LÉGÈRE	5
	RÉSISTANCE AUX TACHES - SOLUTION IODE DANS L'ALCOOL	5
	RÉSISTANCE AUX TACHES - HUILE D'OLIVE	5

Déclaration de Conformité CE:

https://www.pamesa.com/ERP/4.0/empresas/151/045/ficheros/t00030006/111/DdP_DoP_N001CPR2013.pdf

DÉPARTEMENT TECHNIQUE
PAMESA CERÁMICA