



Données techniques

Composition du produit	Fibre de polyester, thermoliée, aiguilletage SAN + film polyéthylène 25μ débordant sur un côté (50 mm)
Couleur	Blanc
Amélioration de l'isolation aux bruits de chocs	$\Delta L_w = 22$ dB NF EN ISO 717-2
Niveau de bruit de choc normalisé	$L_{nw} = 48$ dB sur plancher OSB NF EN ISO 717-2
Affaiblissement vis-à-vis du bruit aérien	$\Delta(R_w+C) = 6$ dB NF EN ISO 717-1
Classement	SC1 b4 A DTU 52.10
Certification QB	04 a-02
Masse surfacique	245 g/m ² (+/- 30 g/m ²) ISO 9073-1
Résistance à la déchirure	> 20 N NF EN 12310-1
Tests acoustiques	• Essai FCBA N° 404/17/142 sous chape traditionnelle $\Delta L_w = 22$ dB; $\Delta(R_w+C) = 6$ dB • Essai FCBA N° 404/19/25 sous chape traditionnelle $L_{nw} = 48$ dB
Emissions COV	A+ NF EN ISO 16000
Durée de stockage	Sans limite sous abri