

Fiche de caractérisation

GNEISS DU CAROUX

Nom du fournisseur : SAS GRANIER INDUSTRIE DE LA PIERRE
Adresse du fournisseur : Route d'ALBI
BP 22
81230 LACAUNE

Provenance du matériau : ROSIS (34)

Tableau E1 – Essais d'identité selon la norme NF B 10-601

	Référence normative	Valeur moyenne	Valeur Minimale ou Maximale Attendue	Réalisateur de l'essai	N° P.V.	Date
MASSE VOLUMIQUE APPARENTE	NF EN 1936	2610 kg/m ³		CTMNC	CTMNC/ROC/22/013-1	10/02/2022
POROSITÉ OUVERTE	NF EN 1936	2,1 %	2,3 %	CTMNC	CTMNC/ROC/22/013-1	10/02/2022
RÉSISTANCE A LA FLEXION	NF EN 12372	17,1 MPa	12,0 MPa	CTMNC	CTMNC/ROC/22/013-2	15/02/2022

Tableau E2 – Essais d'aptitude à l'emploi selon la norme NF B 10-601

	Référence normative	Valeur moyenne	Valeur Minimale ou Maximale Attendue	Réalisateur de l'essai	N° P.V.	Date
COMPRESSION	NF EN 772-1	137,3 N/mm ²	122,0 N/mm ²	CTMNC	CTMNC/ROC/15/173-5	11/01/2016
RÉSISTANCE AU GEL	NF EN 12371	168 cycles		CTMNC	CTMNC/ROC/15/173-10	08/06/2016
ABSORPTION EAU – CAPILLARITE (1)	NF EN 772-11	1 g/(m ² .s ^{0,5})		CTMNC	CTMNC/ROC/15/173-7	14/01/2016
ABSORPTION EAU – CAPILLARITE (2)	NF EN 772-11	2 g/(m ² .s ^{0,5})		CTMNC	CTMNC/ROC/15/173-7	14/01/2016
COMPRESSION UNI AXIALE	NF EN 1926	231,2 MPa	211,0 MPa	CTMNC	CTMNC/ROC/15/173-3	11/01/2016
RÉSISTANCE A LA GLISSANCE - finition sciée	NF EN 14231	84 SRV humide	77 SRV humide	CTMNC	CTMNC/ROC/15/173-4	07/01/2016
USURE	NF EN 14157	19 mm	20 mm	CTMNC	CTMNC/ROC/15/173-6	07/01/2016

- (1) dans le sens parallèle aux lits
(2) dans le sens perpendiculaire aux lits

La présente fiche est valable au maximum deux ans à compter de la date des derniers essais d'identité, soit jusqu'au 10/02/2024.